

CONSTRUCOLOR® G02-AA304

CEMENTICIO LISO

Technology Solutions for the Construction Industry

INFORMACION GENERAL

El Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 es una mezcla de polímeros y resinas especiales, formulado para aplicarse sobre superficies nuevas o viejas de concretos, morteros, bloks, prefabricados y piedras que estén en buenas condiciones estructurales y libres de grietas por fallas perdurables. El G02-AA304 puede aplicarse en interiores o exteriores en espesor de 0.5 mm sobre acabados lisos o rugosos, tanto en superficies horizontales como verticales; además aplicado adecuadamente proporciona excelente adherencia, dureza y resistencia a la abrasión.

El G02-AA304 se fabrica con tecnología de punta y con materias primas de alta calidad, logrando una excelente durabilidad incluso en extremas condiciones ambientales, es compatible con el Sellador Acrílico Base Agua S02-AA052 CONSTRUCOLOR® y con los productos CONSTRUCOLOR®: pigmentos integrales B05, B06, B07, B08, Contraste Líquido, Mancha Acrílica y Tinta Acrílica, Primer PM-AA106 e Hidrofugante R01-AA005.

Se recomienda determinar el uso del producto en las diferentes superficies y acabados a aplicar a través de pruebas bajo condiciones de funcionamiento normales.

APLICACIÓN Y USO

Aplique el Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 de acuerdo a la preparación que se describe a continuación: Debe ser aplicado sobre un sustrato firme y libre de fracturas, cualquier estructura con movimiento debe ser retirada y cambiada por un vaciado nuevo. Las grietas deben ser reparadas con CONSTRUCOLOR® G01-AA021 (lea la hoja técnica). Todos los compuestos de reparación y parcheo deben estar completamente curados antes de aplicar el Primer CONSTRUCOLOR®.

PRIMER O HIFROFUGANTE

Todas las superficies deben prepararse con una aplicación de Primer PM-AA106 CONSTRUCOLOR® (lea la su ficha técnica). Proteja las superficies cercanas de las salpicaduras. Un rodillo, brocha, aspersor de baja presión con boquilla de abanico o airless pueden ser utilizados para su aplicación, evitando la formación de encharcamientos.

Aplicar el Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 hasta que el Primer seque al tacto.

En caso de que se desee una superficie completamente impermeable en lugar del Primer PM-AA106, aplicar el Hidrofugante CONSTRUCOLOR® R01-AA005 (consultar su Hoja Técnica).

MEZCLADO Y APLICACION

Utilizando un taladro mezclador durante unos 2½ minutos, mezcle el contenido de una cubeta del Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 con el contenido lleno al ras de tres cubetas de galón de cemento gris (14.31 kg-31.55 lb) o blanco (13.89 kg-30.62 lb) sin compactar.

Una vez que el material está bien mezclado proceda a una aplicaciones sobre el muro o piso, utilizando un lanzador de mortero (Hopper).

Proteja la superficie de la lluvia hasta 12 hrs. después de la aplicación. Limpie con agua las herramientas usadas con el Cementicio Liso B01-AA304 antes de que este seque.

No instale el Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 cuando el ambiente o sustrato no estén entre los 10°C (50°F) y los 35°C (95°F), cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere lluvia; tampoco cuando la temperatura se espera por debajo del punto del rocío en las siguientes 6 horas después de haber sido aplicado.

AGENTES DECORATIVOS

El Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 puede ser coloreado con los productos CONSTRUCOLOR® pigmentos integrales en Gel-Líquido B01, B02, B03, B04, Contraste Líquido, Mancha Acrílica y Tinta Acrílica (lea la ficha técnica de estos productos). El Cementicio Liso debe de estar limpio, curado y seco antes de ponerle contraste, manchas o tintas.

SELLADO

Antes de aplicar el sellador CONSTRUCOLOR® S02-AA052 la superficie debe de estar completamente curada, seca y limpia (revisar ficha técnica).

PROPORCION DE MEZCLA Y RENDIMIENTO

En su preparación se mezclan una cubeta del Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 y tres cubetas sin vibrar de galón de cemento gris (14.31 kg-31.55 lb) o blanco (13.89 kg-30.62 lb) sin compactar..

El rendimiento depende de la textura, porosidad y uniformidad del sustrato; pudiéndose determinar en pruebas bajo las condiciones en que se aplicaría. El rendimiento aproximado por cubeta del Cementicio Liso ya mezclado con el cemento es de 34.8 m² (374.58 pies²).

EMPAQUE Y TIEMPO DE VIDA

El Cementicio Liso CONSTRUCOLOR® G02-AA304 es envasado en cubetas con 13.1 kilos (28.88 libras). Los envases sin abrir pueden conservar el producto hasta por un año a temperaturas entre 5° C (41°F) y 40°C (104°F).

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la manufactura del Sistema Cementicio Liso G02-AA304. Todas las recomendaciones, sugerencias e información proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su propia satisfacción si le es conveniente para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por profesionales.

Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta contienen instrucciones básicas y recomendaciones en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su aplicación.

MEXICO
Teléfono 81 2187 5000
WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS
Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com