

# CONSTRUCOLOR® D02-AA382

## ABRILLANTADOR Y DENSIFICADOR DE CONCRETOS Y MORTEROS

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### INFORMACION GENERAL

El Abrillantador y Densificado CONSTRUCOLOR® D02-AA382 es un producto de última generación de formulación propia, que aplicado a la superficie de concretos y morteros nuevos o viejos, penetra los poros y reacciona incrementando la dureza y resistencia a la abrasión permitiendo abrillantarlos acabado espejo; también incrementa la resistencia a compresión y reduce la absorción de líquidos.

CONSTRUCOLOR® D02-AA382 es libre de solventes y amigable con el medio ambiente, fabricado con tecnología de punta y con materias primas de alta calidad.

La incorporación del D02-AA382 a las superficies de concretos o morteros es permanente, ya que químicamente pasa a formar parte de las mismas, siendo resistente a los rayos UV y en general al intemperismo, por lo cual incrementa la vida útil de la superficie del concreto o mortero.

### APLICACION

CONSTRUCOLOR® D02-AA382 se aplica sin diluir con aspersor de baja presión utilizando boquilla de abanico, cuidando sea uniforme y saturando la superficie sin provocar encharcamientos. La superficie debe estar libre de grasas, polvo o cualquier sello, membrana de curado u otra sustancia que impida el contacto directo del D02-AA382 con la superficie. Después de aplicado si lo desea puede utilizar una felpa para asegurar extenderlo uniformemente.

Antes de aplicar CONSTRUCOLOR® D02-AA382 se recomienda reparar las grietas, hendiduras y superficies polvorientas con el Aditivo CONSTRUCOLOR® G01-AA021 (ver la Hoja Técnica de este producto).

Para optimizar el efecto del Abrillantador y Densificador D02-AA382, se recomienda aplicarlo cuando hayan transcurrido cinco días o más después del vaciado del concreto o mortero, sin embargo cuando se trate de Pisos Ultradelgados CONSTRUCOLOR® la recomendación es hacerlo al día siguiente o posterior. Antes de proceder a cualquier paso posterior a la aplicación del Abrillantador y Densificador esperar que haya secado por completo.

### PULIDO Y ABRILLANTADO

Se recomienda aplicar el D02-AA382 después del pad 100-grit de resina, asimismo no utilizar para la limpieza antes o después de su aplicación ácidos o detergentes abrasivos. Si lo desea puede realizar una segunda aplicación antes del pad 400-grit.

El proceso de pulido y abrillantageado a seguir es el recomendado por los fabricantes de equipos y pads para esos fines.

### RENDIMIENTO

El rendimiento de D02-AA382 depende de la porosidad y absorción de la superficie a proteger, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones normales en que se aplicaría. En general cada litro cubre entre 10 m<sup>2</sup> y 15 m<sup>2</sup> (entre 408 y 612 pies cuadrados por galón).

### ENVASES

CONSTRUCOLOR® D02-AA382 se envasa en cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones (208 litros). Los envases sin abrir pueden conservar los productos hasta por dos años a temperaturas entre 10°C y 40°C.

### PRECAUCIONES

La Hoja de Datos de Seguridad del Material, que se proporciona a solicitud, tiene suficiente información al respecto.

### GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de calidad en la manufactura de Abrillantador y Densificador D02-AA382. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.

MEXICO  
Teléfono 81 2187 5000  
WhatsApp 81 2513 4213  
ventas@construcolor.com

**CONSTRUCOLOR®**  
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS  
Teléfono 210 714 3488  
sales@construcolor.com