

SELLADOR Y MEMBRANA DE CURADO ELASTOMERICA ACRILICA BASE AGUA E02-AA030

DESCRIPCION

CONSTRUCOLOR® E02-AA030 es un sellador y membrana de curado elastomérico transparente base agua, 100% acrílico con un contenido de sólidos del 25%; el E02-AA030 es amigable con el medio ambiente y producido bajo estrictos estándares de calidad.

CONSTRUCOLOR® E02-AA030 ofrece excelente curado, sello y protección del polvo al concreto fresco, es un producto desarrollado para uso en interiores y exteriores, así como en superficies verticales y horizontales ya sea concreto o mortero fresco o viejo.

CONSTRUCOLOR® E02-AA030 tiene excelente resistencia a muchas sustancias químicas, ella los poros superficiales y al secar produce una película transparente y elástica de alta durabilidad que no se torna amarilla.

APLICACION

Como Sellador en Concreto Fresco:

Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® E02-AA030 en una parte de agua (1:1), aplique cuando haya desaparecido el agua superficial y el concreto ya no vaya a ser pisado. Use un aspersor de baja presión con boquilla tipo cortina, rodillo o brocha. Aplique uniformemente sin encharcar, no haga afines cuando haya sido aplicado el E02-AA030. Para una capa de sellado con mas espesor, cuando la primera aplicación seque al tacto, aplique una segunda capa sin diluir.

Como Sellador sobre Concreto ya fraguado o Viejo:

Limpie la superficie y restáurela si en necesario. Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® E02-AA030 en una parte de agua (1:1). Use un aspersor de baja presión con boquilla tipo cortina, rodillo o brocha, aplique uniformemente sin encharcar; cuando seque al tacto, aplique una segunda capa sin diluir.

El tiempo de secado puede variar dependiendo de la temperatura, viento y humedad. Para caminar sobre la superficie sellada espere 24 horas

Utilice agua para el lavado de utensilios empleados.

Este producto es solo para ser utilizado por profesionales.

Como Membrana de Curado:

Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® E02-AA030 en una parte de agua (1:1), aplique cuando haya desaparecido el agua superficial y el concreto ya no vaya a ser pisado. Use un aspersor de baja presión con boquilla tipo cortina, rodillo o brocha. Aplique uniformemente sin encharcar, no haga afines cuando haya sido aplicado el E02-AA030.

VENTAJAS

- Alto contenido de sólidos
- Con filtro a UV (no amarillenta)
- Base agua con bajo en VOC y olor

- De brillo agradable y repelente al polvo
- Seca rápido sobre concreto nuevo o viejo
- No es inflamable
- Para aplicaciones en superficies en interiores, exteriores, horizontales o verticales
- Buena resistencia a químicos y manchas
- Le pueden ser adicionados los pigmentos Gel-Líquido CONSTRUCOLOR®

RENDIMIENTO Y ELONGACION

Como Sellador:

Primera capa:

300/400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m²/lt)

Segunda capa:

400/600 pies cuadrados por galón (9.8/14.7 m²/lt)

Combinado de ambas capas:

350/500 pies cuadrados (8.5/12.25 m²/lt)

Como Membrana de Curado:

300/ 400 pies cuadrados por galón (7.2/9.8 m²/lt)

Con una aplicación del E02-AA030 diluido 1:1 y otra sin diluir se obtienen elongaciones de hasta de 2 mm.

EMPAQUE

Cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones (208 litros).

PRECAUCIONES

No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie se espere baje a 40° F (4° C) o menos. Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto (Material Safety Data Sheet) para información adicional.

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia del control de calidad en la manufactura del Sellador y Membrana de Curado E02-AA030. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.