

# CONSTRUCOLOR® PM-AA106

## PRIMARIO PARA USO GENERAL

*Technology Solutions for the Construction Industry*

### GENERALIDADES

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 es un concentrado polimérico acrílico, amigable con el medio ambiente, no flamable y de bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC), que al mezclarse con agua y aplicarse correctamente rellena los microporos y además crea una barrera que reduce al mínimo la absorción de la humedad del sustrato; es un líquido de color blanco de secado rápido que forma una película delgada y transparente. El PM-AA106 es aplicable en interiores o exteriores, en superficies horizontales y verticales de concreto, mortero, azulejos no vidriados, cantera, piedra, sillar y madera entre otras.

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 se manufactura con tecnología de punta y materias primas de muy alta calidad, logrando excelente desempeño.

### APLICACION

La superficie debe estar libre de residuos cementantes, suciedad, polvo, grasas, aceites, residuos de selladores y cualquier otro agente contaminante natural o animal. Se recomienda tallar la superficie con detergente y enjuagar con agua, de ser necesario usar ácido muriático diluido en una proporción de 1 de ácido por 5 de agua, enjuague completamente con suficiente agua eliminando cualquier residuo de ácido o detergente (Recomendamos usar respirador, guantes y protección para ojos en caso de usar ácido). Permita que la superficie seque totalmente antes de aplicar CONSTRUCOLOR® PM-AA106.

Cualquier grieta debe ser reparada con CONSTRUCOLOR® G01-AA021 (ver hoja técnica) antes de aplicar el PM-AA106. Proteger el sustrato limpio y reparado de cualquier contaminación o precipitación antes de la aplicación de PM-AA106.

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 no se debe aplicar cuando la temperatura ambiente y del sustrato es menor a 5°C (40°F) o mayor de 50°C (122°F), cuando la humedad relativa sea mayor al 90% o se espere lluvia; tampoco cuando la temperatura se espera por debajo del punto de rocío en las siguientes seis horas después de haber sido aplicado.

Recomendamos proteger áreas adyacentes a la aplicación del PM-AA106.

### USO

Se mezclan un volumen de PM-AA106 y tres de agua limpia (1:3). Aplicar con aspersor de baja presión, cepillo o rodillo, cuidando que la mezcla forme una capa delgada y uniforme sobre la superficie del sustrato; No permita la acumulación de producto en juntas, hundimientos del sustrato o encharcamientos de producto.

Deje secar el PM-AA106 al tacto antes de proceder a aplicar el Multiusos, Abrillantables, Cementicioc y el Ultradelgado para Muros (revisar hojas técnicas de estos productos antes de su uso). El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de temperatura, viento y humedad.

Al finalizar la aplicación use agua para la limpieza del equipo y herramientas, eliminando completamente cualquier residuo del producto.

### RENDIMIENTO

El rendimiento de CONSTRUCOLOR® PM-AA106 depende de la textura, porosidad y absorción de la superficie a proteger, así como el método de aplicación utilizado, pudiéndose determinar fácilmente en pruebas bajo las condiciones normales en que se aplicaría.

Se mezclan un volumen de PM-AA106 y tres de agua limpia (1:3), para un rendimiento ya diluido aproximado de 20 m<sup>2</sup>/lt (248 ft<sup>2</sup>/galón); esto es 378 m<sup>2</sup>/cubeta (1,890 ft<sup>2</sup>/cubeta).

### EMPAQUE

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 se envasa en cubetas con 18.93 litros (5 galones) y tambos con 208 litros (55 galones). Los envases sin abrir pueden conservar los productos hasta por seis meses a temperaturas entre 5°C y 40°C.

### PRECAUCIONES

La Hoja de Datos de Seguridad del Material, que se proporciona a solicitud, tiene suficiente información al respecto.

### GARANTIA

CONSTRUCOLOR® PM-AA106 garantiza la constancia de control de calidad en su manufactura. Toda la información, recomendación y sugerencias proporcionadas por CONSTRUCOLOR®, relacionadas con sus productos, están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestros productos e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®, por lo tanto es necesario que el usuario pruebe previamente nuestros productos e información, para que determine a su propia satisfacción si le son convenientes para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos.

**MEXICO**  
Teléfono 81 2187 5000  
WhatsApp 81 2513 4213  
ventas@construcolor.com

**CONSTRUCOLOR®**  
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

**ESTADOS UNIDOS**  
Teléfono 210 714 3488  
sales@construcolor.com